



### Technická data trubek trubek TOPTHERM PE-RT/AL/PE-RT

	Jednotka									
Dimenze trubky	mm	<b>14x2</b>	<b>16x2</b>	<b>18x2</b>	<b>20x2</b>	<b>26x3</b>	<b>32x3</b>	<b>40x3,5</b>	<b>50x4</b>	<b>63x6</b>
Vnější průměr	mm	14	16	18	20	26	32	40	50	63
Vnitřní průměr	mm	10	12	14	16	20	26	33	42	51
Síla stěny	mm	2	2	2	2	3	3	3,5	4	6
Síla AL vrstvy	mm	0,2	0,2	0,2	0,24	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Hmotnost	kg/m	0,09	0,104	0,123	0,143	0,266	0,403	0,581	0,876	1,224
Vnitřní objem	l/m	0,079	0,113	0,154	0,201	0,314	0,535	0,855	1,385	2,042
Hrubost povrchu vnitřní trubky	mm	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Tepelná vodivost	W/m.K	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Koeficient délkové roztažnosti	mm/m.K	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Difuze kyslíku	mg/(m <sup>2</sup> .d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximální pracovní teplota	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Hraniční pracovní teplota (max. 1 hod.)	°C	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Min. pracovní teplota	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Maximální pracovní tlak	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poloměr ohybu (ručně)	mm	70	80	90	100	130				
Poloměr ohybu (při použití ohýbacích pružin)	mm	45	45	50	60	95				

### Délkové roztažnosti trubek TOPTHERM PE-RT/AL/PE-RT

Délka potrubí m	Rozdíl teplot $\Delta t$ °C							
	10	20	30	40	50	60	70	80
	Prodloužení (mm)							
1	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1
2	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6	3,1	3,6	4,2
3	0,8	1,6	2,3	3,1	3,9	4,7	5,5	6,4
4	1,0	2,1	3,1	4,2	5,2	6,2	7,3	8,3
5	1,3	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1	10,4
6	1,6	3,1	4,7	6,2	7,8	9,4	10,9	12,5
7	1,8	3,6	5,5	7,3	9,1	10,9	12,7	14,6
8	2,1	4,2	6,2	8,8	10,4	12,5	14,6	16,7
9	2,3	4,7	7,0	9,4	11,7	14,0	16,4	18,7
10	2,6	5,2	7,8	10,4	13,0	15,6	18,2	20,8

K.T.O. International spol s.r.o., Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem  
tel.: 495 592 153, 495 592 415-7, fax: 495 592 927, 495 592 170 e-mail: instalace@kto.cz, www.kto.cz